



ΕΚΟGREASE GP 2

Γράσο μικτής βάσης ασβεστίου-λιθίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟGREASE GP 2 είναι γράσο μικτής βάσης λιθίου-ασβεστίου, ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλο για εφαρμογές λίπανσης σε χωματοουργικό εξοπλισμό βαρέως τύπου που λειτουργεί σε περιβάλλοντα με υγρασία και σκόνη και για βιομηχανικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν υψηλά φορτία και πιθανότητα απόπλυσης με νερό.

Ο μικτός σάπωνας λιθίου-ασβεστίου σε συνδυασμό με το υψηλό ιξώδες του βασικού ορυκτελαίου, καθιστούν το γράσο ΕΚΟGREASE GP 2 κατάλληλο για τη λίπανση ρουλεμάν υψηλών φορτίσεων και χαμηλών ταχυτήτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντίσταση στην απόπλυση
- Άριστη αντοχή στα υψηλά φορτία
- Παρουσιάζει πολύ καλές λιπαντικές ιδιότητες και μηχανική σταθερότητα σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας, από -20°C έως +110°C.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51825 KP2K-20

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΕΚΟGREASE GP 2

Γράσο μικτής βάσης ασβεστίου-λιθίου

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟGREASE GP 2
Βαθμός NLGI	-	-	2
Ιξώδες βασικού @40°C	ASTM D 445	cSt	300
Σημείο Στάξης	ASTM D 566	°C	>150
Κατεργασμένη διεισδυτικότητα, (60 χτυπήματα), 25°C	ASTM D 217	mm-1	265-295
Σταθερότητα στο νερό, 100.000 κτυπήματα, 10% νερό	DIN 51804	mm-1	<60
Σταθερότητα στην οξείδωση μετά από 100 ώρες, πτώση πίεσης	ASTM D 942	psi	max 5
Διαχωρισμός ελαίου %	ASTM D 1742	%	max 5
Σταθερότητα στον κυλινδρισμό	ASTM D1831	mm-1	-25 έως 60
Απόπλυση ύδατος %	ASTM D 1264	%	max 10
4 ball wear test, mm	ASTM D 2266	mm	<0,60
4 ball weld point test, min	ASTM D 2596	Kg/f	28
Προστασία από τη σκουριά	ASTM D 1743	-	pass
Διάβρωση Cu, max	ASTM D 4048	b	1

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό των προϊόντων παρέχονται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.