



ΕΚΟGREASE CHASSIS

Ημίρρευστο γράσο βάσης λιθίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟGREASE CHASSIS είναι υψηλής ποιότητας γράσο βάσης λιθίου, ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51825 ΚΡ00Κ-30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συστήνεται για τη λίπανση ρουλεμάν και κουζινέτων εδράνων με εφαρμογή στη βιομηχανία, στα οχήματα και σε αγροτικά μηχανήματα.

Η συνεκτικότητα του γράσου (NLGI 00) το καθιστά κατάλληλο για χρήση σε κεντρικά συστήματα λίπανσης που απαιτούν ημίρρευστο γράσο. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση και σε γκραναζοκιβώτια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή σε ισχυρές φορτίσεις.
- Άριστες λιπαντικές ιδιότητες και μηχανική σταθερότητα
- Αντοχή στην απόπλυση με το νερό.
- Μεγάλη προστασία από τη διάβρωση.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΕΚΟGREASE CHASSIS

Ημίρρευστο γράσο βάσης λιθίου

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΕΚΟGREASE CHASSIS
Συνεκτικότητα	NLGI		00
Χρώμα		-	Κεχριμπαριού
Υφή		-	Λείο / ομοιογενές
Σημείο Στάξης	ASTM D 566	°C	170
Διάβρωση χαλκού (Cu), max	ASTM D4048	-	1a
Κατεργασμένη διεισδυτικότητα, (60 χτυπήματα), 25°C	ASTM D 217	mm-1	405
Σταθερότητα στο νερό, 100.000 κτυπήματα, 10% νερό	DIN 51804	mm-1	Plus 50
Σταθερότητα στην οξείδωση μετά από 100 ώρες, πτώση πίεσης	ASTM D 942	psi	3
Σταθερότητα στον κυλινδρισμό	ASTM D1831	mm-1	16
Απόπλυση ύδατος %	ASTM D 1264	%	4
4 ball wear test, mm	ASTM D 2266	mm	0,45
4 ball weld point test	ASTM D 2596	Kg	320
Προστασία από τη σκουριά	ASTM D 1743	-	pass

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.